



БЫСТРОСОХНУЩАЯ АЛКИДНАЯ СМОЛА 38Т60

ТИП:

Короткая Алкидная смола на основе масла с окислительной сушкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для высококачественных промышленных, молотковых, грунтовочных и финишных лакокрасочных покрытий

ОСОБЕННОСТИ

Быстрая полимеризация на мебели, пригодной для обжига, и сушки в печи. Высокий и постоянный блеск. Может прилипнуть к металлическим поверхностям является специализированным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ТИП МАСЛА	МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНИКА	
ПЛОТНОСТЬ	1 ±0,05	г/см ³
ВЯЗКОСТЬ	Z2 – Z3	Гаднер
ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА	65	%
ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ	КСИЛОЛ	
КИСЛОТНЫЙ ИНДЕКС	Макс.10	мгКОГ/г
ДЛИНА ЖИРОВОЙ ТКАНИ	40	%
ЦВЕТ	Макс.5	

РАСТВОРИМОСТЬ

Он хорошо растворим в ароматических углеводородах, эфирах, кетонах и гликолевых эфирах.

Низкая растворимость в спиртах и алифатических углеводородах.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОСУШЕНИЯ

Для продуктов, подвергающихся сушке в печи, осушитель не используется

ТИП УПАКОВКИ

200 кг (металлическая бочка), 1000 кг (IBC)

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухом месте при температуре от 5 до 30 °С. Избегайте прямого контакта с солнечными лучами. Срок годности - 1 год при соблюдении указанных условий.