



ORTA YAĞLI ALKİD - 52 W 60

CİNSİ:

Orta yağlı, yağ bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.

KULANIM YERLERİ

Hava ve Fırın kurumalı son kat boya ve astarlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Çabuk kurur ve dayanıklıdır. Esnek, sağlam ve parlak film verir. Mekanik özellikleri iyidir. Sararmaya karşı dirençlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞERİ	BİRİMİ
YAĞ TİPİ	AYÇİÇEK YAĞI	
YOĞUNLUK	1 ±0,05	g / cm ³
VİSKOZİTE	Z1 - Z2	Gadner
KATI MADDE	60	%
SOLVENT TİPİ	WHITE SPİRİT	
ASİT İNDİSİ	Max.4	mgKOH/ g
YAĞ UZUNLUĞU	52	%
RENK	Max.5	

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik hidrokarbonlarda, alifatik hidrokarbonlarda, ketonlarda ve esterlerde çözünür.
Alkollerde kısmi çözünür.

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

%60 'Katılı 100gr Alkid için

Co. Oktaat (%6)	: 0,500-0,900 gr
Pb. Oktaat (%24)	: 1.000-1.500 gr
Ca. Oktaat (%4)	: 0.900-1.200 gr

AMBALAJ ŞEKLİ

180 Kg(Sac varil), 1000 Kg(IBC)

RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır. Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

ÖZAKKİM KİMYA SANAYİ TİCARET

ADRES: Orta Mahalle Atayolu Caddesi Ekşioğlu Erdem Sanayi Sitesi

No: A1/1 Tepeören Tuzla – İSTANBUL

Tel: 0216-304 08 01 Fax: 0216- 304 08 00

Gsm: 0541-257 58 69

E-posta: info@ozakkim.com

DOKÜMAN NO:

TD.07.606