



## УРЕТАНОВАЯ АЛКИДНАЯ СМОЛА 59 W 60

### ТИП:

Длинная алкидная модифицированная TDI, на масляной основе.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Можно безопасно использовать на деревянных частях морских судов, внутренних и наружных деревянных поверхностях зданий и деревянной мебели.

### ОСОБЕННОСТИ

Быстро сохнет и хорошо затвердевает. Высокая устойчивость к воде и пожелтению. Высокая и постоянная степень блеска.

Может наноситься кистью.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ТИП МАСЛА	ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО	
ПЛОТНОСТЬ	0,95 ±0,05	г/см <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ	Z1 - Z2	Гаднер
ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА	60±2	%
ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ	ВАЙТ СПИРИТ	
КИСЛОТНЫЙ ИНДЕКС	Макс.3	мгКОГ/г
ДЛИНА ЖИРОВОЙ ТКАНИ	59	%
ЦВЕТ	Макс.5	

### РАСТВОРИМОСТЬ

Он хорошо растворим в ароматических углеводородах, эфирах, кетонах и гликолевых эфирах. Низкая растворимость в спиртах и алифатических углеводородах.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОСУШЕНИЯ

Для 100гр алкида с 60% добавкой

Со. октаат (6%) : 0,400-0,800 гр.

Pb. октаат (24%) : 0,600-0,900 гр.

Ca.октаат (4%) : 0,600-1000 гр.

### ТИП УПАКОВКИ

180кг ( металлическая бочка), 900 кг (IBC)

### СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в оригинальной не вскрытой упаковке в сухом месте при температуре от 5 до 30 °С. Избегайте прямого контакта с солнечными лучами. Срок годности - 1 год при соблюдении указанных условий.